

INFERCÔA® je přírodní tmavá břidlice charakteristická svým zvrásněným povrchem a velmi přirozeným vzhledem. **INFERCÔA®** se těží v Portugalsku a je štípana výhradně ručně. Jedná se o velmi univerzální materiál s širokou škálou možností použití jak v exteriéru, tak v interiéru. Díky své odolnosti a nadčasové eleganci je skvělou volbou pro vytvoření těch nejexkluzivnějších staveb.

Přírodní břidlice INFERCOA je:

- ODOLNÁ**
- vůči drsným klimatickým podmínkám – déšť, krupobití, sníh, led atd.
 - vůči uklouznutí – díky zvrásněnému povrchu,
 - vůči zatížení - vhodná pro dlažbu i obklady.

- UNIVERZÁLNÍ**
- široký výběr formátů kamene*,
 - vhodný do exteriéru i interiéru,
 - široká škála použití – dláždění cest, zídky, sloupky, palisády, japonské zahrady, kašny a zahradní jezírka.

- ELEGANTNÍ**
- přírodní břidlice tmavé barvy s šedivými lesklými tóny,
 - přirozeně zvrásněný povrch podtrhuje krásu přírodního kamene.

*Široká nabídka rozměrů od 30 cm do 3 m. Pro bližší informace kontaktujte nejbližšího distributora.



VZHLED	Základní barva	Vedlejší barva	Tón	Barevná nestálost	Povrch			
	ŠEDÁ	ČERNÁ	TMAVÝ	NÍZKÁ	PŘÍRODNÍ			
VLASTNOSTI	Textura	Absorpce	Oxidace	Mechanická odolnost	Způsob čištění			
	PŘÍRODNÍ	NÍZKÁ	ANO	VELMI DOBRÁ	STANDARDNÍ			
VHODNÉ POUŽITÍ	Vnitřní obklad	Venkovní obklad	Vnitřní dlažba	Venkovní dlažba	Zahrada	Bazén	Dlažba pojízdná	Dlažba pochůzná
	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ZKOUŠKY	Zdánlivá hustota (kg/m ³)				2,78 ± 0,06 kg/m ²			
	Hydroskopicitu při atmosférickém tlaku				0,2 ± 0,01%			
	Reakce na oheň				A1			
	Odolnost v ohybu (MPa)				Průměrná hodnota: 56,8 MPa Mezní hodnota expozice: 51,6 MPa			
	Odolnost vůči mrazu (MPa)				Pevnost v ohybu po 48 cyklech: Průměrná hodnota: 56,3 MPa Mezní hodnota expozice: 48,6 MPa			
	Odolnost proti skluzu				Za sucha: 71 Za vlhka: 55			
	Poréznost				0,40%			



Showroom:
Pekařská 52, Brno, 602 00
T: 545 217 037 / E: info@cupamat.cz
MOTeC spol. s r.o., výhradní zastoupení značek
Stonepanel, Cupamat, Infercoa pro ČR a SR
www.stonepanel.cz

Distributor:



INFERCÔA® ŘEZANÝ KÁMEN – HORIZONTÁLNÍ POUŽITÍ

Formáty: 100 cm šířka* x 50 cm délka

Použití: exteriér, interiér

Povrchová úprava: přírodní (dlouhá hrana přírodní, krátká hrana řezaná)

*možnost dodání do rozměru až 3 m




INFERCÔA® SLOUPKY – HORIZONTÁLNÍ POUŽITÍ

Formáty: 8-10 cm šířka x 150 cm délka*

Použití: exteriér

Povrchová úprava: přírodní (2 řezaná ukončení / 1 řezané ukončení / 2 přírodní ukončení)

*možnost dodání do rozměru až 3 m




INFERCÔA® SLOUPKY – VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ

Formáty: 8-10 cm šířka x 100 cm výška*

Použití: exteriér

Povrchová úprava: přírodní (2 řezaná ukončení / 1 řezané ukončení / 2 přírodní ukončení)

*možnost dodání do rozměru až 3 m



INFERCÔA® ŘEZANÝ KÁMEN – VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ

Formáty: 50 cm šířka x 100 cm výška*

Použití: exteriér

Povrchová úprava: přírodní (dlouhá hrana přírodní, krátká hrana řezaná)

*možnost dodání do rozměru až 3 m

